

vermibit

AUSGLEICHSCHÜTTUNG

Der Trockenestrich aus dem Sack

Wärmedämmend



Schallhemmend



**gute Trittschall-
Dämmwerte**



stark belastbar



**einfache, schnelle,
trockene Verarbeitung**



Staubfrei



geringes Flächengewicht



100 % mineralisch



Produktbeschreibung:

VERMIBIT besteht aus Vermex-Körnern, die mit einem Spezial-Bitumen umhüllt werden. Dank der trockenen Verarbeitung keine Wartezeit.

Die optimale Schüttung für schwimmende Fußbodenkonstruktion in Alt- und Neubau.

Verarbeitung von VERMIBIT:

Installationsrohre können lose auf die Böden verlegt werden (Überschüttung mind. 20 mm).

Bei undichten Böden ist ein Rieselschutz vorzusehen.

Ist mit aufsteigender Feuchtigkeit zu rechnen, muß ein dampfsperrendes Material ausgelegt und an den Rändern hochgezogen werden.

Vorteile:

- verrottungsfest, weil 100% mineralisch
- volumenbeständig
- einfache, schnelle, saubere und staubfreie Verarbeitung
- keine Baufeuchtigkeit
- hohe Fußwärme
- geringes Flächengewicht
- sehr gute Verdichtung
- sehr gute Trittschall-Dämmwerte
- Unsere Vermibit-Abziehlehren ermöglichen ein problemloses und einfaches Verarbeiten.



Setzen der Abziehlehren auf z. B. VERMIBIT.



Schütten und verteilen, Mindesthöhe 20 mm.



Verdichten der Schüttung ca. alle 4 cm, z. B. mit einem Rechen, Stampfer oder Brettschuhen um ca. 10-15 %.



Oberflächenglattes Abziehen von VERMIBIT.



Wellkarton (oder für verbesserten Trittschall Weichfaserplatte 10 mm) verlegt, verhindert das Eindringen der Körner in die Fugen der Bodenverlegeplatten.



Verlegen der Bodenverlegeplatten von mind. 22 mm Stärke.

Ihr Fachhändler: **Parquet Logistics GmbH**
Seegasse 8
1090 Wien
Tel. 01/ 310 88 58
Fax. 01/ 310 21 11
parquetlogistics@chello.at

Abfüllmenge: 100-l-Säcke à 14,5 kg
Wärmeleitzahl: 0,07 W/mK
Brandkennziffer: B1; Q1
Gutachten: Institut für Baubiologie
und Ökologie Neubeuern

Benötigte Mengen ca:
3 cm 35 l/m²
5 cm 57 l/m²
8 cm 90 l/m²